Rubson AM 2900

Anti-Mousse Façades, Toitures, Terrasses

- **Action curative et préventive**
- **Compatible tous supports**
- **Non agressif et non corrosif**
- **Elimination rapide des mousses, algues et lichens**

DEFINITION

Produit sous forme liquide prêt à l'emploi pour éliminer et désorganiser complètement la structure anatomique des cellules qui composent les végétaux cryptogrammes (mousses, algues et lichens). Combinaison synergique fongicide.

Sel d'ammonium quaternaire en solution aqueuse. Liquide de couleur verte, inodore. 100 g de produit contient 2.5g de composés de l'ion d'ammonium quaternaire, benzylakyl C12-16 diméthyles chlorures.

UTILISATIONS

Toitures, façades, sols extérieurs, terrasses, monuments, court de tennis, bateaux, fond et parois de piscines.

SUPPORTS

Tuiles, ardoises, béton, parpaings, fibre-ciment, briques, toutes maçonneries enduites, bitume, asphalte, peintures de façade, métaux, matériaux céramiques, matériaux plastiques

NETTOYAGE DES OUTILS

Rinçage à l'eau claire

STOCKAGE

30 mois dans son conditionnement d'origine fermé à l'abri du gel

MODE D'EMPLOI

Préparation des fonds

Protéger les abords et plantations en cas de risque de projection directe du traitement qui pourrait altérer temporairement peintures, fleurs et feuillages.

En action curative: éliminer au grattoir ou à la spatule les accumulations importantes de mousses, algues ou lichens.

En action préventive (ravalement): nettoyer les supports au nettoyeur à haute pression

Matériel d'application

Rouleau, brosse, pulvérisateur basse pression

Application

Prêt à l'emploi sans dilution (sur support sec).

Appliquer **RUBSON AM 2900** en quantité suffisante pour bien imprégner la végétation. Laisser agir le traitement jusqu'au jaunissement complet des végétaux cryptogames (quelques jours).

Rincer à l'eau claire et éliminer les débris avec une brosse dure ou laver au nettoyeur a eau sous pression.

Pour obtenir un effet durable et un traitement curatif :

- Effectuer un nettoyage haute pression sur le support contaminé et laisser sécher 24 à 48 heures.
- Pulvériser **RUBSON AM 2900** sur cette surface afin d'assainir en profondeur et obtenir une meilleure longévité du traitement.

Remarque :

Dans le cas de prolifération importante de mousses, renouveler le traitement.

Pour une meilleure efficacité du traitement, appliquer par temps sec.

En traitement préventif laisser agir 24H avant la mise en peinture ou traitement hydrofuge Rubson IN2210. Ce produit ne nuit pas à l'adhérence d'une peinture de finition.

Eviter l'application de **RUBSON AM 2900** en cas de risque de pluie dans les 4 à 6 heures après le traitement.

Consommation

En traitement curatif: environ 1 litre pour 5 m²

En traitement préventif: environ 1 litre pour 10 m²

Conditionnement

Bidon de 5L et 20L

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

- En cas de projection sur les mains ou sur le visage, rincer à l'eau claire.
- Porter des gants appropriés
- Protéger le feuillage des plantes, fleurs, arbres fruitiers et légumes du brouillard de pulvérisation.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Toxique.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout
- Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux.
- Peut être néfaste pour les organismes aquatiques. Eviter le passage d'animaux domestiques dans les 4 à 6 h après l'application. Eviter l'application sur les plantes, fleurs, arbres, fruitiers et légumes. La destruction de mousses et lichens sur certains types de supports peut entrainer une modification esthétique du support.

DONNEES TECHNIQUES

Coloris	Vert clair
Solvant	Eau
PH	Environ 8
Densité	Environ 1
Durabilité du traitement curatif	Minimum 6 mois, 2 à 3 ans d'une manière générale
Efficacité	En fonction de l'environnement et du lieu géographique
Consommation	0.2 litres/m² par application

SECURITE

Elimination des déchets: Seuls les emballages ne contenant plus de produit et dépourvus de vapeurs de solvant pourront être recyclés. Les codes d´élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) pourront vous être fournis sur simple demande.

Consulter la fiche de données de sécurité de Rubson AM2900 disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site www.sdb.henkel.de

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME RUBSON REVETEMENTS

FT 7000	Revêtement d'imperméabilisation Façades et Toitures inclinées
LR 2000	Revêtement d'étanchéité Toitures - Terrasses
BE 2500	Bande d'étanchéité
IN 2210	Imperméabilisant Façades - Toitures
MF 6000	Revêtement d'étanchéité Fondations
IJ 2222	Traitement des remontées capillaires par Injection
PH 5000	Peinture Anti-humidité pour sous-sols et bas de murs extérieurs
AS 2930	Traitement Anti-Salpêtre
AM 2900	**Traitement contre les mousses et lichens pour façades, toitures.**
Latex	Résine d'accrochage Latex pour mortiers, adhérence des chapes et enduits
Antigel	Adjuvant prêt à l'emploi, bétonnage par temps froid
Hydrofuge	Adjuvant prêt à l'emploi, béton et mortier étanche
Plastifiant	Adjuvant prêt à l'emploi, mortier facile à utiliser
SP 360	Etanchéité des toitures plates et inclinées

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2006

HENKEL FRANCE
SERVICE TECHNIQUE RUBSON
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87
www.rubson.com/industry

www.rubson.com/pro

Henkel Qualité Professionnelle